

20 44/46р

ФБ  
154

## ПРАВИЛО

ЗА УХОДОМЪ ПЛОЩАДОКЪ ДЛЯ ИГРЫ ВЪ ЛАУНЬ-ТЕНИСЪ,  
УСТРОЕННЫХЪ ИЗЪ ИСКУССТВЕННОГО БЕТОНА ПО СПОСОБУ  
А. ПЕЛЕВИНА.

1) При наступлениі весны какъ только сойдетъ снѣгъ съ почвы не слѣдуетъ ходить по площадкамъ, чтобы не портить поверхности искусственного слоя мастики, до тѣхъ поръ пока не станетъ замѣтно, что площадка просыхаетъ и не станетъ липнуть масса къ ногамъ, но не давая совсѣмъ усохнуть верхнему слою площадкѣ, немедленно приступить укатывать площадку ручнымъ каткомъ и укатывать ее до тѣхъ поръ пока не получается совершенно твердый и крѣпкій бетонъ.

2) Укатка должна производится слѣдующимъ порядкомъ: берется ручной катокъ двумя или тремя человѣками, смотря по тяжести катка и начинается укатка площадки вдоль ея съ одного края къ другому, одинъ разъ по одному мѣсту и такъ до конца всей площадки, а затѣмъ второй разъ катать уже нѣсколько разъ по одному мѣсту и далѣе слѣдуетъ катать поперекъ и опять вдоль и такъ повторяя это нѣсколько разъ, такъ чтобы катокъ захваты-

154562-0

СК - ГАК -

валъ каждый разъ часть укатанной полосы, тогда получается правильная укатка. При укаткѣ иногда липнетъ масса къ катку, тогда слѣдуетъ чистить катокъ метелкой или деревяннымъ брускомъ, отъ липкости массы къ катку образуются на площадкѣ ямки, которая слѣдуетъ равнять метелкой тѣмъ же слоемъ снятymъ съ катка. Въ данномъ случаѣ доказываетъ, что площадка была еще очень влажная и слѣдуетъ обождать укатку или же посыпать слегка пескомъ но въ самомъ незначительномъ количествѣ, тогда катокъ не будетъ липнуть къ массѣ. Катать слѣдуетъ два или три дня съ ряду, тогда получается твердая площадка.

3) Когда будетъ совершенно укатана площадка слѣдуетъ приступить къ окраскѣ линій или клѣтокъ, для этого слѣдуетъ изготовить деревянную линейку шириной въ  $2\frac{1}{2}$  дюйма и длиною въ 6 или 7 аршинъ и по ней красить бѣлой масляной краской, известью или мѣломъ раствореннымъ съ водою и kleemъ, послѣдній дешевле и скорѣе сохнетъ, послѣ окраски дать просохнуть одинъ день. Кисть для окраски удобнѣе имѣть лопаточкой въ 1 или 2 дюйма, по окончаніи всѣхъ работъ слѣдуетъ обратить вниманіе достаточно ли песку на площадкѣ послѣ укатки, тогда необходимо разсыпать одинъ или полтора воза песку и разравнить его по площадкѣ мягкой метелкой, а

особенно на тѣ мѣста, гдѣ стоять игроки и укатать нѣсколько разъ каткомъ, песокъ долженъ быть средній, не очень мелкій и не очень крупный и безъ камушковъ. Рекомендуется песокъ жептый съ Поклонной горы С.-Петербургской губерніи и уѣзда, песокъ этотъ имѣетъ большую прочность хорошій на видъ, затѣмъ послѣ всѣхъ приготовленій приступается къ игрѣ.

4) Содержаніе въ теченіе лѣта: слѣдуетъ обращать вниманіе послѣ каждой игры, если появляются царапины или выбоины отъ ногъ играющихъ, взять мягкую метелку и зааранѣять царапины, если сухо полить водой изъ лейки черезъ ситочку и укатать каткомъ, въ сухую погоду необходимо поливать каждый день слегка, если производится игра и укатывать каткомъ, что даетъ большую устойчивость площадкѣ. Послѣ дождей не слѣдуетъ играть пока не просохнетъ.

5) Играющимъ слѣдуетъ имѣть туфли съ мягкими подошвами безъ каблуковъ.

Устройство моихъ площадокъ имѣетъ нѣкоторыя качества предъ другими; выдерживаютъ морозы безъ всякаго вреда, приготавляются изъ упругаго искусственнаго бетона, скоро высыхаютъ послѣ дождей, не требуютъ лишняго ухода въ зимнее время, для игры—эластичны для ногъ, для

играющего—правильность ударения мяча въ грунтъ, имѣютъ преимущества предъ асфальтовыми, не такъ тверды для ногъ играющаго, и предъ луговыми, которыхъ долго не сохнутъ послѣ дождей, и въ концѣ лѣта рано приходится кончать игру, потому что трава постоянно сырья, что дѣлаетъ невозможной къ игрѣ луговая площадки. Я изготавлия площадки скоро и прочно и по цѣнѣ недорогой.

*Альксѣй Степановичъ Нелевинъ.*

Жительство имѣю: СПБ. Крестовскій островъ, Петровскій пр. д. № 3. 4 уч. Петербургской части.

Дозволено цензурою СПБ. 17 Января 1904 г.

Типографія К. С. Антокольского, СПБ. Загородный пр. 34.



2019536630

